

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS AS-09CF/000 RED** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Stat-Tech**

材料标识	ABS-CF9%	颜色	红色/Red
厂商品牌	Stat-Tech	用途	电气/电子应用,航空航天应用
材料特性	抗静电,电磁屏蔽,射频屏蔽	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.10	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.15	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	75	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	105	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	4890	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	58	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		98	°C
1.80MPa 未退火		85	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	5.0E+4	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C

干燥时间		2-3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		200-240	°C
螺筒中部温度		200-240	°C
螺筒前部温度		200-240	°C
模头温度		200-240	°C
模具温度		65-85	°C