

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS /LXS** 厂商: **Allen** 品牌: **Allen ABS DR**

| | | | |
|------|------------------------|------|---------------------------|
| 材料标识 | ABS | 厂商品牌 | Allen ABS DR |
| 用途 | 汽车行业、船舶应用、家庭应用 | 材料特性 | 阻燃、高光泽度、良好的抗紫外线能力、美观、耐候性好 |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.08 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.55 | % |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 34.50 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 68.90 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2030 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 190 | J/m |

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|----|
| 光泽度 | ASTM 2457 | 90 | |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|-------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 82.20 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.52 mm | HB |