

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA 777ME** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌:

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	片材 型材
材料特性	高强度 高光	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm <sup>3</sup>
220 °C 10kg		8.00	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	46.20	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	27	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	68.90	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2160	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	130	J/m
-40°C	ASTM D256	16	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	ASTM D3763	31.60	j

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		97.80	°C
1.80MPa 未退火		88.90	°C