

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **CAB Butyrate 285A2R30020 Natural Trsp** 厂商: **伊士曼 Eastman**  
品牌: **Tenite**

材料标识	CAB-Plasticizer20%	颜色	本色/Natural colour 透明/Transparent 黑色/Black
厂商品牌	Tenite	用途	生活消费品、手柄 和 体育用品
材料特性	增塑、高光泽度、高硬度、环保/绿色、良好的韧性	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.17	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.20	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	12	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	21.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	27.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	965	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	380	J/m
-40°C	ASTM D256	110	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ASTM D648	72	°C
1.80MPa 退火	ASTM D648	58	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	92	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

绝缘强度	ASTM D149	12—19	KV/mm
------	-----------	-------	-------