

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EMAA 1207** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Nucrel**

材料标识	EMMA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Nucrel	用途	包装 薄膜 粘结树脂 纸张涂料
材料特性	低温热封性 共聚物 良好粘结性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	压延成型/Rolling forming		

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	75	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		177-177	°C
第3气缸区温度		274-274	°C
第5气缸区温度		279-279	°C
模具温度		285-285	°C