

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA46 TW300** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **STANYL**

材料标识	PA46	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E47960	厂商品牌	STANYL
材料特性	热稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.18	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	2.0	%
横向方向	ISO 294-4	2.0	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	3.7	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	190	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	295	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	8.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.1E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	25	KV/mm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	400	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	V-2