

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3GK24** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF/GB30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E36632/E41871</b>	厂商品牌	Ultramid
用途	电气、电子应用、工程/工业配件 和 汽车行业	材料特性	良好的尺寸稳定性、耐化学品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.34	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	6.60	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	2.00	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		215	°C
1.80MPa 未退火		200	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.05-0.12	%
注塑温度			
模具温度		80-95	°C