

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B70G/GK30 TM-Y UV NC** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Bergamid**

材料标识	PA6-(GB-GF)30%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Bergamid	材料特性	阻燃.尺寸稳定性良好.抗紫外线性能良好.刚性良好.抗冲击性能良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40	%
横向方向	ASTM D995	0.80	%

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω .cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω .cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.20 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	$^{\circ}$ C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		65-85	$^{\circ}$ C