

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 XC1440 BLACK** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **TECHNYL**

材料标识	PA6	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	吹塑成型应用
材料特性	高粘度,热稳定剂,柔软	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding		

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	46.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	5.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1830	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	90	kJ/m ²

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-235	°C
螺筒中部温度		235-245	°C
螺筒前部温度		245-250	°C
模头温度		245-250	°C
模具温度		60-80	°C