

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA610 NI-10GF/000** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PA610-GF	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Edgetek	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.14	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.4	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	82.7	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	124	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	4140	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
模具温度		65-85	°C