## 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

## 

材料标识	PA66/6-GF30%	颜色	本色/Natural colour	
厂商品牌	Akulon	材料特性	填充物为30% 玻璃纤维增强材料 热稳定性	
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式 注射成型/Injection molding		

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	80	°C
干燥时间	4-8	Hr
注塑温度		
螺筒后部温度	275-295	°C
螺筒中部温度	275-295	°C
螺筒前部温度	275-295	°C
模头温度	280-290	°C
模具温度	50-80	°C