

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A3 V0XI** 厂商: **屹立 Nilit** 品牌: **FRIANYL**

材料标识	PA66-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	FRIANYL	材料特性	阻燃、Flame Retardant
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.30	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.00	%
横向方向	ISO 294-4	1.00	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	1.00	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	6.00	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	56	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	3000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	35	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	3.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	235	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	95	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm

表面电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	350	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.40 mm	V-0