## 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

## 牌号: PA66 A70 G35 U BK TM-X SO3 厂商: 普立万 Polyone 品牌: Bergamid

材料标识	PA66-GF35%-HI-V0	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	阻燃.热稳定性.抗撞击性良好.填充物为35% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	V-0

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	80 -90	°C
干燥时间	4-6	Hr
注塑温度		
模具温度	65-85	°C