

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 NN-10GF/000 BLACK** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Bergamid**

材料标识	PA66-GF10%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	填充物为10% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.17	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	6.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2620	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	110	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	110	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		200	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			

螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		260-280	°C
螺筒前部温度		260-280	°C
模具温度		65-85	°C