

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 1210G6** 厂商: **南亚 Nan ya** 品牌:

材料标识	PBT-GF30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E235269	厂商品牌	
用途	连接器, 汽车配件等	材料特性	填充物为30% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.52	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30-1.10	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.07	%
熔融流动指数			
250°C / 2.16Kg	ASTM D1238	15	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	120	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	132	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	5.50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	196	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	8270	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	100	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		221	°C

1.80MPa 未退火		216	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	224	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	3.0E-5	cm/cm / °C
比热		1670	J/Kg/°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	25	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	130	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.81mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		140	°C
干燥时间		4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		230	°C
螺筒中部温度		240	°C
螺筒前部温度		255	°C
模头温度		255	°C
模具温度		100	°C