

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 1797** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Apec**

颜色	本色/Natural colour	厂商品牌	Apec
用途	汽车行业	材料特性	低粘度,脱模性能良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.17	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.30	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.12	%
熔融流动指数			
330°C / 2.16Kg	ISO 1133	31	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	71.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	> 50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2400	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	100	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2400	Mpa

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ISO 489	1.58	
透射率1000 μm	ISO 13468-2	89.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	160	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	147	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+17	$\Omega$ .cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+16	$\Omega$ .cm
绝缘强度	IEC 60243-1	35	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	250	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB