

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 3412ECR** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **LEXAN**

材料标识	PC-GF20%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	LEXAN
用途	一般用途	材料特性	Chlorine Free,刚性高,无溴,阻燃性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.30	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.35	%
横向方向	ASTM D995	0.35	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	5500	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	87.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	156	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	110	J/m
-30°C	ASTM D256	110	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	147	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.70 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C

干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270-290	°C
螺筒中部温度		280-300	°C
螺筒前部温度		290-310	°C
模头温度		290-310	°C
模具温度		70-95	°C