松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PC/ABS HAC-8250NH 厂商: 锦湖 KUMHO 品牌:

| 材料标识 | PC/ABS-V0 | 颜色 | 本色/Natural colour |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 厂商品牌 | | 用途 | 汽车应用 电脑组件 电气/电子应用 |
| 材料特性 | 阻燃 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|------------|-----------|---------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.17 | g/cm³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.40-0.60 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 200℃ / 21.6Kg | ASTM D1238 | 80 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |
|------|-----------|-----|----|--|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 115 | R | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 52.90 | Мра |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 50 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 73.50 | Мра |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2250 | Мра |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 587 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|-------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 81.10 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 113 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|--------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.60mm | V-0 |