

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PE N MO525D** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Fusabond**

|      |           |      |                        |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PE        | 颜色   | 本色/Natural colour      |
| 厂商品牌 | Fusabond  | 材料特性 | 共聚物.韧性良好               |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能           | 测试标准       | 数据   | 单位                |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重             | ASTM D792  | 0.88 | g/cm <sup>3</sup> |
| 熔融流动指数         |            |      |                   |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 3.70 | g/10min           |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度  |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 6.43   | Mpa |
| 断裂伸长率 |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 550    | %   |

| 热性能    | 测试标准      | 数据    | 单位 |
|--------|-----------|-------|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 42.20 | °C |