

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK Film 0FH90** 厂商: **赢创 Evonik** 品牌: **VESTAKEEP**

材料标识	PEEK	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VESTAKEEP	用途	Flame Retardant,环保/绿色,绝缘,可接触食品
材料特性	非晶性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	热成型/Thermoforming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.26	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ISO 11357-2	150	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	190	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	200	V

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		350-360	°C
螺筒中部温度		370-380	°C
螺筒前部温度		380-390	°C
模头温度		380-390	°C
模具温度		140-170	°C