

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PP 6501A 厂商: 台塑 FORMOSA PLASTICS 品牌: Formolene**

材料标识	PP Copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Formolene	用途	薄板、瓶子、容器、食品接触应用
材料特性	高刚度、可接触食品、良好的韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	0.70	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	105	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	25.5	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ASTM D638	10	%
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	1100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23℃	ASTM D256	NB	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		95	℃

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		30-50	℃