

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP F5134T4-1** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP-MD40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Maxxam	用途	建筑应用,汽车领域
材料特性	化学耦合	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.25	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	11	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	27	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3500	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3300	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	2.1	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		70	°C