

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP JM-390** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **KOPELEN**

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOPELEN	用途	电气用具,工程/工业配件,家庭应用
材料特性	共聚物,高流动性,耐冲击,优良的脱模剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	80	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	23.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	1520	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	49	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		125	°C