

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PP PP 2407-01 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ASI
POLYPROPYLENE

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	用途	软管 和 涂覆应用
材料特性	共聚物、耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.900	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	0.80	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	80	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	NB	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	NB	J/m
落锤冲击	ASTM D5420	33.90	J

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		76	°C
1.80MPa 未退火		50	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	-	HB
------	-------	---	----