

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PP7035E5** 厂商: **埃克森美孚 Exxonmobil** 品牌: **ExxonMobil**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PP copolymer | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ExxonMobil | 用途 | 家具,瓶子,包装 |
| 材料特性 | 中等抗冲击强度 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|----|---------|
| 熔融流动指数 | | | |
| 230°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 35 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 22.3 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 5.8 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 1050 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 150 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 88.7 | °C |