

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE C61HL** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Lemllaoy**

材料标识	PPE/PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lemllaoy	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.10	g/cm ³
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ISO 1133	31.0	cm ³ /10min

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	185	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	105	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	5.0E+14	Ω.cm
绝缘强度			
1.00mm	IEC 60243-1	30	KV/mm
3.00mm	IEC 60243-1	17	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		240-270	°C
螺筒中部温度		250-290	°C
螺筒前部温度		250-290	°C
模具温度		60.0-100	°C