

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE PPX630** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL PPX**

材料标识	PPE/PS/PP-GF30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	NORYL PPX
用途	水管/管道/饮用水	材料特性	高刚度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.19	g/cm ³
熔融流动指数			
260°C / 5.0Kg	ASTM D1238	2.6	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	79.3	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	7.7	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	130	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5560	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	170	J/m
-30°C	ASTM D256	100	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		155	°C
1.80MPa 未退火		134	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	162	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.4E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	7.7E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		65 -75	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-280	°C
螺筒中部温度		250-290	°C
螺筒前部温度		260-300	°C
模头温度		260-300	°C
模具温度		40-65	°C