

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPO CN1134** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE-PS-MD	颜色	黑色/Black
UL编号	<b>E207780</b>	厂商品牌	NORYL
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.23	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.25-0.35	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.07	%
熔融流动指数			
300°C / 2.16Kg	ASTM D1238	22	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	98.70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	7.00	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	137	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5880	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	68	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		106	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	V-1