

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PPO WCA875 厂商: 沙比克 Sabic 品牌: NORYL

材料标识	PPE-TPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NORYL	用途	电线电缆.绝缘材料
材料特性	无卤.良好柔韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.03	g/cm ³
熔融流动指数			
250℃ / 10Kg	ASTM D1238	16	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	87	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	48	Mpa

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	2.2E	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
灼热丝起燃温度			
3.00mm	IEC 60695-2-12	960	℃
灼热丝相对温度			
3.00mm	IEC 60695-2-13	800	℃

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		75-85	℃
干燥时间		5-7	Hr
第1气缸区温度		180-220	℃
第3气缸区温度		220-250	℃
第5气缸区温度		220-250	℃
模具温度		220-250	℃