

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PTFE L101-1** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Algoflon**

材料标识	PTFE	颜色	白色/White
厂商品牌	Algoflon	用途	Additive
材料特性	极高的比表面积、低分子量、良好的混合性能、剪切力作用下容易解聚	材料形状	粉末状/Powder

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.30	g/cm ³
平均颗粒尺寸	内部方法	3.50	μm
比表面积	内部方法	14.00	m ² /g

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D3418	330	°C

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	120	°C
干燥时间	4.0	Hr
水份含量	0.045	%
注塑温度		
螺筒后部温度	310-330	°C
螺筒中部温度	320-340	°C
螺筒前部温度	320-340	°C
模具温度	160	°C