松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PVC AP1271 厂商: Aurora 品牌: Aurora

| 材料标识 | PVC | 颜色 | 本色/Natural colour |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 厂商品牌 | Aurora | 用途 | 工程/工业配件 |
| 材料特性 | 耐冲击 | 材料形状 | 粉末状/Powder |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.45 | g/cm³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 79 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 42.1 | Мра |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 2480 | Мра |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 79.3 | Мра |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2410 | Мра |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 280 | J/m |
| 落锤冲击 | ASTMD4226 | 80.1 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|--------|------------|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 71.1 | °C |
| 线膨胀系数 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D696 | 6.3E-5 | cm/cm / °C |