

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC SHM1332B** 厂商: **新加坡聚合树脂 SPC** 品牌: **Vital-Line**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Vital-Line	用途	医疗/保健
材料特性	刚硬,具可灭菌性,增塑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.36	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	78.0	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	>29.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	>10	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	>2600	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
维卡软化温度	ASTM 1525	>80	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C