

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVDF Latex 932** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Hylar**

材料标识	PVDF	颜色	白色/White
厂商品牌	Hylar	用途	薄膜、涂覆应用
材料特性	高纯度、高分子量、高光泽度、晶体、良好的抗紫外线能力, 加工方法: 涂层, 形式: Latex, pH值 3.5		

物理性能	测试标准	数据	单位
固体含量 - Latex	-	22.50	wt%
颗粒大小 - Latex	-	300.00	nm

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D3418	158	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数	ASTM D150	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.18 mm	

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.045	%
注塑温度			
螺筒后部温度		310-330	°C
螺筒中部温度		320-340	°C
螺筒前部温度		320-340	°C
模具温度		160	°C