

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE 663HS** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Riteflex**

材料标识	TPC-ET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Riteflex	材料特性	良好的刚度,热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm ³
熔融流动指数			
240°C / 2.16Kg	ISO 1133	16	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	25.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	300	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	8.50	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	265	Mpa
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	100	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	207	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.05	%
注塑温度			
螺筒后部温度		155-170	°C
螺筒中部温度		170-180	°C

螺筒前部温度		170-180	°C
模头温度		170-190	°C
模具温度		20-55	°C