

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE PB-511** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌: **KIBITON**

材料标识	TPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KIBITON	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.938	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	< 0.50	g/10min
200°C / 5.0Kg	ASTM D1238	< 0.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	75	

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		130-150	°C
螺筒中部温度		140-180	°C
螺筒前部温度		140-180	°C
模具温度		30-70	°C